

Rotarip R10 universale



Valutazione: Nessuna valutazione

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

DESCRIZIONE

Malta ideale per interventi di ripristino, la rasatura localizzata e la stuccatura di opere prefabbricate, strutture in cemento armato e muratura tradizionale. A presa rapida.

IMPIEGO

ROTARIP R10 UNIVERSALE viene impastato con acqua sino ad ottenere un impasto tixotropico che garantisce un'esecuzione semplice e veloce nell'applicazione.

PREPARAZIONE

Miscelare a mano o in betoniera con la giusta percentuale di acqua (vedi dati tecnici) per 2-3 minuti.

APPLICAZIONE

Frattezza in acciaio inox.

CONSIGLI UTILI

Prima di ogni applicazione rimuovere il calcestruzzo o l'intonaco degradato sino ad ottenere una superficie ruvida, solida e accuratamente pulita. Eliminare la presenza di polvere e ruggine dai ferri d'armatura (per una migliore protezione dei ferri d'armatura si consiglia, prima del getto di malta, di applicare ROTARIP FER boiaccia passivante). Bagnare a saturazione il sottofondo e attendere che l'acqua in eccesso sia evaporata. ROTARIP R-10 UNIVERSALE ha un tempo di lavorabilità medio di circa 30 minuti.

TINTE

Grigio.

[Scheda Tecnica](#)

[Scheda di Sicurezza](#)